



## Technische Informationen

# BB Sprint FassadenFarbe Acryl

- edelmatter Reinacrylat-Anstrich
- Langzeit-Wetterschutz
- hoch witterungsbeständig und UV-stabil
- leicht füllend



### Technische Daten

Wasserdampfdurchlässigkeit sd [m]:	0,05
Wasseraufnahme $w_{24}$ (kg/m <sup>2</sup> /24h):	0,31
Glanzgrad:	stumpfmatt
Maximale Korngröße:	fein

### Anwendungsbereich

Strapazierfähige, naturweiße Reinacrylat-Fassadenfarbe mit sehr hohem Deckvermögen.

### Inhaltsstoffe

Reinacrylat-Dispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält: Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

### Untergrund

Für alle mineralischen Untergründe (wie Stein, Putz, Beton, Ziegel, Mauerwerk u. ä.), Kalksand- und Naturstein sowie haftfeste Dispersionsputze und Farbanstriche. Nicht geeignet für Putze der Mörtelgruppe PI.

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln sein. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit Tiefgrund LF vorbehandeln. Nicht zu verfestigende und schlecht haftende Untergründe entfernen.

### Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder geeignetem Spritzgerät auftragen. Als Voranstrich kann die Farbe mit max. 10 % Wasser verdünnt werden. Der Deckanstrich erfolgt unverdünnt nach dem Durchtrocknen des ersten Farbauftrages. Beim Beschichten größerer Flächen zwecks Vermeidung von Ansätzen nass in nass arbeiten. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

### Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

### Abtönen

Mit Universal-Abtönkonzentraten oder Vollton- und Abtönfarbe (licht- und wetterstabil).

### Wichtige Hinweise

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter [www.bb-farben.de](http://www.bb-farben.de)

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:  
(Kat.: A/c, Wb) = 40 g/l (2010)  
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

### Hinweise zum Airless-Spritzauftrag

Spritzwinkel: 50°  
Düse: 0,023 – 0,027  
Spritzdruck: 120 – 180 bar

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

### Verbrauch pro Anstrich

Glatte Flächen/feines Putzkorn ab 180 ml/m<sup>2</sup>

Genauere Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

### Trockenzeit

ca. 8 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

### Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 01 12 entsorgen.

Art.-Nr.	EAN	Palettierung
300169	4016215300169	32 x 12,5 l/Palette

Stand: 20.06.2019

### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.